

TECHNISCHE INFORMATIE

DEAD FLAT ECO SEALER

BESCHERMENDE SEALER



DEAD FLAT ECO SEALER

BESCHERMENDE SEALER

ALGEMEEN

EEN PREMIUM KWALITEIT, 100% ACRYL, NIET VERGELENDE, WATEROPLOSBAARE SEALER GEFORMULEERD VOOR DE BEST MOGELIJKE HELDERHEID MET DE MINST MOGELIJKE GLANS.

DE VOORNAAMSTE KENMERKEN ZIJN

- + UITZONDERLIJK MAT
- + GLANST NIET OP BIJ WRIJVING
- + KRAS VAST
- + ZEER GOED REINIGBAAR MET WATER EN KLASSIEKE, NIET AGRESSIEVE REINIGINGSPRODUCTEN
- + DE SEALER MAAKT DE ONDERLIGGENDE KLEUR VOLLER IN UITSTRALING

TOEPASSING

- + HET AFWERKEN VAN MATTE MUURVERVEN, KALKVERVEN, MARRAKECH WALLS EN HOUTEN OPPERVLAKKEN
- + BESCHERMING VAN MUUR- EN BETONCONSTRUCTIES BINNEN
- + GARAGEDEUREN
- + STALEN DEUREN

VOORBEREIDING

DE MEESTE VERFPROBLEMEN KOMEN DOOR EEN SLECHTE VOORBEREIDING OF APPLICATIE. HET TE SCHILDEREN OPPERVLAK DIENT SCHOON, DROOG, STOF- EN VETVRIJ TE ZIJN. DOOR EEN GOEDE OPPERVLAKTE VOORBEREIDING HELP JE HET VERFSYSTEEM IN LANGDURIGE BESCHERMING.

1. ROER DE DEAD FLAT ECO SEALER GOED. VERDUNNEN IS NIET NODIG.
2. AANBRENGEN IN 1 OF MEERDERE LAGEN, AFHANKELIJK VAN DE GEWENSTE TOEPASSING. VOOR HET WATERAFSTOTEND MAKEN VAN WANDEN, MINIMAAL 2 LAGEN AANBRENGEN.
3. AANBRENGEN MET EEN KALKKWAST, LANGHARIGE KWAST, OF SPUIT.

RESPECTEER DE WACHTTIJD VAN MINIMAAL 12 UUR TUSSEN HET AANBRENGEN VAN DE LAGEN. KALKVERF, KRIJTVERF EN/OF MARRAKECH WALLS DIENT MINIMAAL 7 - 10 DAGEN OUD TE ZIJN VOORDAT DE DEAD FLAT ECO SEALER OPGEZET KAN WORDEN.

LET OP: ZET EERST EEN TEST VLAK OP. DE SEALER KAN OP DONKERE KLEUREN EEN WITTE WAAS GEVEN INDIEN ER TE SNEL GESCHILDERD WORDT (DE ONDERLIGGENDE VERF MOET MINIMAAL 7 DAGEN UITHARDEN); INDIEN DE SEALER WORDT AANGEBRACHT MET EEN ROLLER; INDIEN ER TE Dikke EN/OF ONREGELMATIGE LAGEN WORDEN AANGEBRACHT.

BADKAMER: DE SEALER IS TOEPASBAAR IN DE BADKAMER MITS ER GOED WORDT GEVENTILEERD. NIET TOEPASBAAR IN DE DOUCHERUIMTE ZELF.

KEUKEN: DE SEALER IS TOEPASBAAR IN DE KEUKEN, OOK ACHTER HET AANRECHT TOT EEN TEMPRATUUR VAN MAX 100 °C.

ONDERGROND HOUT: NIEUW HOUT GOED REINIGEN, HARS UITBLOEDINGEN EN HARSWELLEN VERWIJDEREN. VETTE TROPISCHE HOUTSOORTEN ONTVETTEN MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER. BIJ OUD HOUT DE VERWEERDE LAGEN TOT OP HET GEZONDE HOUT VERWIJDEREN.

ONDERGROND HOUTVEZEL-, SPAAN- EN MULTIPLEX: ONBESCHILDERDE ONDERGRONDEN GRONDIG OPSCHUREN, REINIGEN EN STOFVRIJ MAKEN.

ONDERGROND MUREN EN BETONCONSTRUCTIES: DE ONDERGROND DIENT STOFVRIJ, VETVRIJ EN COHERENT TE ZIJN.

DEAD FLAT ECO SEALER

BESCHERMENDE SEALER

AANBRENGCONDITIES

HET IS NIET NOODZAKELIJK DE SEALER TE VERDUNNEN BIJ APPLICATIE. DIT KAN IMMERS LEIDEN TOT WIT WAAS. AANBRENGEN MET EEN KALKKWAST, LANGHARIGE KWAST, OF SPUIT. RESPECTEER STEEDS EEN DROOGTIJD VAN MINSTENS 7 DAGEN ALVORENS DE SEALER TE PLAATSEN. MEEST AANGERADEN IS OM 20 DAGEN TE WACHTEN. PLAATS STEEDS EEN TEST OM WIT WAAS UIT TE SLUITEN. BRENG NIET AAN IN DIRECT ZONLICHT. BRENG AAN VANUIT EEN DROOG OPPERVAK NAAR EEN NAT, REEDS AANGEBRACHT OPPERVAK. VOOR GEBRUIK GOED ROEREN. NIET GEBRUIKEN OP HORIZONTALE VLAKKEN WAAR WATER BLIJFT STAAN.

Druk Airless;	100 - 150 BAR
TIP;	0,011" - 0,015"
HOEK;	25° - 40°
VERDUNNING;	GEEN

TEMPERATUUR: >5°C, <35°C
(LUCHT, OPPERVAK EN MATERIAAL).
RELATIEVE VOCHTIGHEID: 85% MAX.

KLEUREN

TRANSPARANT.

VERPAKKING

LEVERBAAR IN 1L EN 2,5L.

REINIGING

REINIG HANDEN EN GEREEDSCHAP ONMIDDELLIJK NA GEBRUIK MET ZEEP EN WATER.

HET IS AANGERADEN UW MATERIAAL TE REINIGEN MET WHITE SPIRIT OM ZO ROESTVORMING VAN UW GEREEDSCHAP TE VERMIJDEN. LEES DE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VAN DE WHITE SPIRIT VOOR GEBRUIK.

REINIG HET OPPERVAK NA UITHARDEN VAN DE SEALER MET EEN ZACHT SCHOONMAAKMIDDEL DAT NIET ONTVETTEND WERKT.

BASISGEGEVENS BIJ 20° C WITTE VERF

SOORTGELIJK GEWICHT;	1,06 G/L ³
VASTE STOFGEHALTE;	+/- 47 VOL%
THEORETISCH RENDEMENT;	12 À 15 M ² /L
DROOGTIJD;	STOFVRIJ 30 MIN. - 1 UUR
OVERSCHILDERBAAR;	NA MIN. 12 UUR

EU-GRENSWAARDE: VOS KLASSE A/I. DIT PRODUCT BEVAT MAX. 50 GR/L VOS.

BEWAREN IN OORSPRONKELIJKE VERPAKKING EN OP EEN VORSTVRIJE PLAATS: 6 - 12 MAANDEN.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

NIET ALLE IN DE PRAKTIJK VOORKOMENDE ONDERGRONDEN EN HUN VOORBEHANDELING KUNNEN IN DIT TECHNISCH INFORMATIEBLAD OPGENOMEN WORDEN. HET IS DAAROM RAADZAAM BIJ SPECIFIEKE SITUATIES UW LEVERANCIER TE RAADPLEGEN.

DEZE TECHNISCHE INFORMATIE WERD SAMENGESTELD NAAR DE JONGSTE VERFTECHNIEK. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE ALGEMENE GELDIGHEID VAN DEZE AANWIJZINGEN MOET WORDEN AFGeweZEN, DAAR TOEPASSING EN VERWERKINGSMETHODEN BUITEN ONZE INVLOED LIGGEN EN GROTE VERSCHILLEN IN DE AARD VAN DE ONDERGROND STEEDS EEN AANPASSING VAN DE WERKWIJZE NAAR HET INZICHT VAN DE VAKKUNDIGE VERWERKER VRAGEN.

VEILIGHEID

DE VERF IS IRRITEREND VOOR DE HUID EN OGEN. IN GEVAL VAN CONTACT, OVERVLOEDIG SPOELLEN MET WATER EN DIRECT EEN ARTS CONSULTEREN. DE VERF BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE TIJDENS HET VERWERKEN EN DROGEN.