

TECHNISCHE INFORMATIE

FLOOR PAINT - REGULAR

VLOERVERF VOOR BINNEN



FLOOR PAINT - REGULAR

VLOERVERF VOOR BINNEN

ALGEMEEN

DE TRADITIONAL PAINT IS EEN HOGE KWALITEITSVERF OP BASIS VAN POLYURETHAANHARSEN VOOR BINNEN. DE VLOERVERF IS ONDERHOUDSVRIENDELIJK EN HEEFT EEN ZACHTE ZIJDEGLANS. DE APPLICATIE IS GEMAKKELIJK EN IS TOEPASBAAR OP VELE ONDERGRONDEN.

OP DE MEESTE ONDERGRONDEN IS HET RECHTSTREEKS PLAATSEN VAN DE FLOOR PAINT MOGELIJK. OP LAMINAAT IS HET AANGERADEN EERST EEN LAAG PURE & ORIGINAL OMNIPRIM AAN TE BRENGEN EN DAARNA 2 LAGEN FLOOR PAINT.

DE VOORNAAMSTE KENMERKEN ZIJN

- + GEEN PRIMER NODIG
- + HOGE HECHTINGKRACHT
- + SLIJTVAST
- + EÉN POTSISTEEM
- + UITSCHAKELING VAN CEMENT- OF BETONVERWERING

TOEPASSING

- + BESCHERMING EN VERFRAAIING VAN HOUTEN VLOEREN, BETON-, GARAGE-, FABRIEKS-, MAGAZIJN-, KELDervloeren EN GALERIJEN.
- + TRAPPEN
- + BESCHERMT GRONDEN VOOR LICHT VERKEER
- + VOORKOMT INDRINGEN VAN VETTEN EN OLIËN EN VEREENVOUDIGD HET ONDERHOUD

VOORBEREIDING

DE MEESTE VERFPROBLEMEN KOMEN DOOR EEN SLECHTE VOORBEREIDING OF APPLICATIE. HET TE SCHILDEREN OPPERVAK DIENT SCHOON, DROOG, STOF- EN VETVRIJ TE ZIJN. DOOR EEN GOEDE OPPERVLAKTE VOORBEREIDING HELP JE HET VERFSYSTEEM IN LANGDURIGE BESCHERMING.

1. VERWIJDER ALLE OPPERVLAKTEBEVUILING, INCLUSIEF KALK, DOOR TE REINIGEN MET EEN GESCHIKT REINIGINGSMIDDEL (PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER).
2. SPOEL AF EN LAAT DROGEN.
3. GEPELDE, GEBARSTEN OF GEKRAAKTE VERF DIENT INTEGRAAL VAN HET OPPERVAK VERWIJDERD TE WORDEN, DOOR TE KRABBEN OF ZANDSTRALEN.
4. VERWIJDER ALLE VET EN OLIE MET EEN WATER GEDRAGEN ONTVETTER.
5. GLANZENDE ONDERGRONDEN DIENEN BIJ VOORKEUR MAT GEWREVEN TE WORDEN.

ONDERGROND GEPOLIERDE BETON: VOORAFGAAND ETSEN MET PURE & ORIGINAL MIERENZUUR TOT DE ONDERGROND RUW GENOEG IS VOOR EEN GOEDE HECHTING.

ONDERGROND STEEN: STENEN DIENEN MINSTENS 1 JAAR TE DROGEN. ALLE BLOEI DIENT VERWIJDERD TE ZIJN VOORAFGAAND AAN HET SCHILDEREN.

ONDERGROND BETONSTEEN E.D.: NIEUWE OPPERVLAKKEN LATEN DROGEN ZOALS DE LEVERANCIER AANBEVEELT (+/- 30 DAGEN). VERWIJDER ALLE VREEMDE MATERIALEN MET EEN GESCHIKTE REINIGER. RUWE OPPERVLAKKEN KUNNEN GEVULD WORDEN.

ONDERGROND HOUT: DE VOCHTIGHEIDSGRAAD VAN HET HOUT MAG MAXIMAAL 16% BEDRAGEN. HOUT DAT IS GEBOEND, OF VEEL HARS BEVAT, GOED REINIGEN MET TERPENTINE.

ONDERGROND LAMINAAT: OPSCHUREN EN REINIGEN MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER. 1 LAAG OMNIPRIM AANBRENGEN EN 2 DAGEN LATEN UITHARDEN. HIERNA AFLAKKEN MET 2 LAGEN FLOOR PAINT.

FLOOR PAINT - REGULAR

VLOERVERF VOOR BINNEN

BESCHERMING

NA HET AANBRENGEN VAN DE VLOERVERF DEZE GOED LATEN UITHARDEN. PLAATS VILTJES ONDER KASTEN EN STOELLEN TER BESCHERMING.

LET OP: EEN VOCHTIGE ONDERGROND KAN WITTE KRINGEN VEROORZAKEN.

REINIGING

REINIG HANDEN, GEMORSTE VERF EN GEREEDSCHAP ONMIDDELIJK NA GEBRUIK MET TERPENTINE OM ROESTVORMING TE VERMIJDEN. DE EERSTE WEEK DE VLOER NIET STOFZUIGEN EN DWEILEN. REINIG DE VLOER MET NATUURZEEP.

AANBRENGCONDITIES

BRENG DE VERF AAN MET EEN LANGHARIGE BLOKKWAST, ROLLER OF AIRLESS. VERDUNNING MAX. 10% BIJ DE EERSTE LAAG. TWEDE LAAG ONVERDUND OPZETTEN. SCHILDER NIET IN DIRECT ZONLICHT. SCHILDER VANUIT EEN DROOG OPPERVLAK NAAR EEN NAT, REEDS GESCHILDERD OPPERVLAK. VOOR GEBRUIK GOED ROEREN EN CONTROLEER DE KLEUR.

Druk Airless; 138 BAR
TIP; 0,015" - 0,019"
Verdunning; 10% - GEEN, TERPENTINE

TEMPERATUUR: >3°C, <50°C
(LUCHT, OPPERVLAK EN MATERIAAL).
RELATIEVE VOCHTIGHEID: 85% MAX.

KLEUREN

ZIJN VOLGENS DE PURE & ORIGINAL KLEURENKAART, MAAR DE VERF IS OOK LEVERBAAR OP AANVRAAG IN O.A. DE RAL KLEUREN.

VERPAKKING

LEVERBAAR IN 2,5L EN 20L.

BASISGEGEVENS BIJ 20° C WITTE VERF

SOORTELIJK GEWICHT;	1,2 G/CM ³
VASTE STOFGEHALTE;	+/- 66,2 GEW%
IN VOLUME;	+/- 55,2 VOL%
AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE;	66 MICROM
AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE;	100 MICROM
THEORETISCH RENDEMENT;	8 - 12 M ² /L
DROOGTIJD;	STOFVRIJ 4 UUR
OVERSCHILDERBAAR;	NA MIN. 8 UUR
DOORHARDTIJD;	2 - 3 DAGEN
VLAMPUNT;	> 21°C

EU-GRENSWAARDE: VOS KLASSE A/I. DIT PRODUCT BEVAT MAX. 500 GR/L VOS.

BEWAREN IN OORSPRONKELIJKE VERPAKKING EN OP EEN VORSTVRIJE PLAATS: 6 TOT 12 MAANDEN.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

NIET ALLE IN DE PRAKTIJK VOORKOMENDE ONDERGRONDEN EN HUN VOORBEHANDELING KUNNEN IN DIT TECHNISCH INFORMATIEBLAD OPGENOMEN WORDEN. HET IS DAAROM RAADZAAM BIJ SPECIFIEKE SITUATIES UW LEVERANCIER TE RAADPLEGEN.

DEZE TECHNISCHE INFORMATIE WERD SAMENGESTELD NAAR DE JONGSTE VERFTECHNIEK. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE ALGEMENEGELDIGHEID VAN DEZE AANWIJZINGEN MOET WORDEN AFGEWEZEN, DAAR TOEPASSING EN VERWERKINGSMETHODEN BUITEN ONZE INVLOED LIGGEN EN GROTE VERSCHILLEN IN DE AARD VAN DE ONDERGROND STEEDS EEN AANPASSING VAN DE WERKWIJZE NAAR HET INZICHT VAN DE VAKKUNDIGE VERWERKER VRAGEN.

VEILIGHEID

DE VERF IS IRRITEREND VOOR DE HUID EN OGEN. IN GEVAL VAN CONTACT, OVERVLOEDIG SPOELN MET WATER EN DIRECT EEN ARTS CONSULTEREN. DE VERF BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE TIJDENS HET VERWERKEN EN DROGEN.